

## Опис продукту

Емаль авто металік NewTon — акрилова автомобільна емаль з високим умістом металізованого пігменту. Є базовим покриттям у двокомпонентній системі: «Металік+Лак». Лак є завершальним захисним шаром. Створює міцне покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів.

## Властивості та переваги

Не вицвітає на сонці, не втрачає блиску.

Стійка до механічних та атмосферних впливів.

Утворює довговічне, надміцне покриття.

На кришці балона зразок справжнього кольору емалі.

## Фізичні та хімічні властивості

**Об'єм :** 150,400 мл

**Основа:** Акрилова смола

**Колір :** Згідно асортименту

**Ефект :** Глянцевий, Металік

**Площа покриття:** 0,8-1,0м<sup>2</sup> 1,5-2,0м<sup>2</sup>

**Висихання на відлип:** 10-15хв за t +25°C

**Щільність емалі при (20 ± 2)°C:** 0,75-1,20г/см<sup>3</sup>

( в залежності від кольору емалі)

**Адгезія плівки до металу :** не більше 2 балів

## Застосування

1. Підготувати поверхню: очистити, відшліфувати, знежирити. Рекоменується використовувати "[Антисилікон](#)" [Piton](#). За необхідністю заструнувати.
  2. Розмішати вміст балона 2-3 хвилини. Під час роботи періодично струшувати балон.
  3. Зробити пробне розпилення.
  4. Тримати балон вертикально. Розпилювати емаль тонким шаром із відстані 25-30 см.
  5. Наносити емаль у 2-3 тонкі шари з інтервалом 3-5 хв.
  6. Через 30 хв після фарбування нанести [лак авто](#).
- Якщо емаль не була використана повністю, перевернути балон розприскувачем донизу й, натиснувши, тримати до знебарвлення струменя.

Рекомендована t балона і середовища під час роботи: від +15°C до +30°C.

**Умови зберігання та транспортування продукції:** Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

**Гарантійний термін зберігання:** 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

**Виготовлено згідно** ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

*Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей) Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97, ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-III, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.*