

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Емаль універсальна акрилова

Опис продукту

Емаль акрилова Biodur - утворює міцне глянсове покриття, стійке до механічних впливів і атмосферних впливів. Має стійкий відтінок, не вигоряє на сонці і не втрачає блиску. Стійкий до перепадів температури. Кольори відповідають європейському класифікатору RAL.

Властивості та переваги

Високий ступінь глянце

Стійка до впливу погоди.

Має високу стійкість до ультрафіолету і довговічність

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Акрилова смола

Колір : Згідно асортименту

Ефект :Глянцевий ,Матовий

Площа покриття: 1,5-2,0 м²

Висихання на відлип: 10-15 хв за t +25°C

Щільність емалі при (20 ± 2)°C: 0,75-1,20г/см³

(в залежності від кольору емалі)

Адгезія плівки до металу : не більше 2 балів

Рекомендована t балона і середовища під час роботи:
від +15°C до +30°C.

Застосування

1.Підготувати поверхню: очистити, відшліфувати, знежирити. Для знежирення рекомендовано використовувати "Антисилікон" Pilon. За потреби заґрунтувати.

2.Розмішати вміст балона 2-3 хвилини. Під час роботи періодично струшувати балон.

3.Зробити пробне розпилення.

4.Тримати балон вертикально. Розпилювати емаль тонким шаром із відстані 25-30 см.

5.Нанести 2-3 тонких шари з інтервалом 3-5 хв.

Якщо емаль не була використана повністю, перевернути балон розприскувачем донизу й, натиснувши, тримати до знебарвлення струменя.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

